



KALE PROFESSIONAL

Матовая краска для наружных и внутренних работ, изготовленная на основе акриловой эмульсии

Гладкая матовая акриловая краска с добавлением силикона для повышения водоотталкивающих свойств поверхности

Свойства:

- Подходит для внешней и внутренней отделки, выпускается в белом цвете
- Экономичная, обладает высокой укрывистостью
- Благодаря высокой паропроницаемости обеспечивает дыхание стен
- Долговечная, невозгораемая, колеруется системой цветового банка «Renk Ustasi»
- На водной основе, без запаха, безопасна для человека и окружающей среды

Состав:

Основа	Водоэмульсионный акриловый полимер
Пигмент	Светостойчивый
Растворитель	Вода

Виды основ:

- Старые и новые бетонные поверхности
- Все виды минеральных штукатурок и шпатлевок
- Пенобетон, гипсокартон
- Обои под покраску

Выполнение работ:

После высыхания грунта, KALE PROFESSIONAL разбавить чистой водой максимум на 25% и в два слоя наносить на поверхность кистью, валиком или распылительным пистолетом, перерыв между слоями не менее 4 часов.

Высыхание при температуре +20 °C и относительной влажности 60%

Сухая на ощупь	2 - 3 часа
Полное высыхание	24 часа
Стойкость к истиранию	> 1000 проходов
Рекомендуемый температурный режим	от + 5 до + 30 °C

Технические характеристики:

Расход	0,165кг/кв.м
РН	8,5 – 9,5
Паропроницаемость	< 0,030 м
Глянец	< 3 - матовый
Плотность	около 1,53 гр/см.куб.
Сухой остаток	около 60%

Компоненты:

Вода	20 - 25%
Полимерная эмульсия	7 - 10%
Акриловый загуститель	1 - 5 %
Загуститель	0.4 - 0.6%
Пигмент	10 - 15 %
Наполнители	50 - 60 %
Антифриз	1 - 2%
Биоцид	0.1 - 0.2%
Дисперсант	0.5 - 0.7%
Пеногаситель	0.2 - 0.5%

Рекомендации:

Меры предосторожности	при попадании в глаза промыть большим количеством воды
Хранение	В сухом и чистом месте при температуре выше 0°C, в герметичной упаковке не менее 36 месяцев от даты выпуска
Колеровка	системой цветового банка «RENK BANKASI»
Упаковка	15л пластиковые ведра

ВНИМАНИЕ:

Фирма не несет ответственности за некачественный результат (возникновение дефектов покрытия) при неправильном применении, на несоответствующих местах и поверхностях, при изменении условий применения, а также возникновение большего расхода при использовании нерекондованными методами. В соответствии с вышеуказанным по вопросам, методам и условиям применения обращайтесь в технический отдел фабрики или к менеджерам салона «Мегаполис».