



VISUELLE BETONART

Готовая эластичная штукатурка с текстурой бетонной поверхности (артбетон)

Декоративная готовая цветная штукатурка с бетонной текстурой на основе акриловой эмульсии для внутренних и наружных работ, наносимая мастерком, при помощи которого и придаётся текстура.

Свойства:

- Придает эффект необработанного бетона.
- Водостойкая.
- Несмотря на устойчивость материала к проникновению влаги внутрь, одновременно обладает способностью вывода пара наружу, что обеспечивает зданию возможность «дышать».
- Устойчива к щелочи.
- На водной основе, без запаха, безопасна для человека и окружающей среды
- Долговечная.
- Колеруется системой окрашивания Мастер Цвета (RENK USTASI).

Состав:

Основа	Водоземulsionный акриловый полимер
Пигмент	Светоустойчивый
Растворитель	Вода

Виды основ:

Старые или новые минеральные поверхности (цементная, цементно-известковая и известковая штукатурки, шпаклёвки, гипсокартон, бетон, цементные плиты, пенобетон и другие основания).

Подготовка поверхности:

Используемую поверхность хорошо очистить от инородных материалов, препятствующих адгезии (пыль, грязь, различные масла и предыдущие старые вздутые слои). Провести работы, связанные с гидроизоляцией поверхности (фасад). На новых впитывающих поверхностях рекомендуется использовать перед применением штукатурки универсальный грунт «UNI ASTAR», разбавленный водой на 30%.

Выполнение работ:

Штукатурку наносят через сутки после нанесения грунта. BETONART размешивать до однородной консистенции, при необходимости разбавить чистой водой. После высыхания грунта, равномерно нанести на поверхность BETONART и придать необходимую текстуру и толщину с помощью различных инструментов, BETONART можно полировать при помощи шпателя и наносить в два слоя.

Инструменты следует вымыть чистой водой сразу после нанесения материала.

Во избежание различий в оттенке при отделке, рекомендуется обращать внимание на применение красок одной партии. В случае использования красок разных партий, рекомендуется предварительно приготовить единую смесь из всех партий красок в нужном количестве.

При применении на больших площадях, при перерывах в работе для того, чтобы стыки были незаметны, или при переходе цветов для образования ровной линии, обязательно использование малярной ленты (скотча).

При таких метеорологических условиях, как: очень жаркая погода, прямое попадание солнца, сильный ветер, туман, высокая относительная влажность, ожидание дождя, температура ниже +5 °С (в течение суток), **НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ ПРОВОДИТЬ НЕЛЬЗЯ!** Перед использованием на новых минеральных поверхностях необходимо удостовериться, что прошло минимум 28 дней для созревания цементосодержащих оснований. (Более подробно см. общие рекомендации при работе на фасадах)

Компоненты:

Вода	10-20%
Полимерная эмульсия	10-20%
Загуститель	0,05-0,1%
Пигмент	1-5%
Наполнители	50-70%
Антифриз	0,1-0,5%
Биоцид	0,1-0,2%
Дисперсант	0,05-0,2%
Пеногаситель	0,05-0,1%

Высыхание при температуре 20 °С и относительной влажности 65%

Сухая на ощупь	24 часа
Полное высыхание	48-72 часа
Моющиеся качества	Горячей водой, щелочью
Рекомендуемый температурный режим при нанесении	от + 5 до + 30 °С

Технические характеристики:

Расход	1,5кг/кв.м
РН	8,5-9,5
Паропроницаемость	>0,1м
Стойкость к отслаиванию	> 2,5 kgf

Рекомендации:

Меры предосторожности	При попадании в глаза промыть большим количеством воды
Хранение	В сухом и чистом месте при температуре выше 0°С, в герметичной упаковке не менее 24 месяцев от даты выпуска
Колеровка	Системой цветового банка "RENK BANKASI»
Упаковка	25кг

ВНИМАНИЕ:

Фирма не несет ответственности за некачественный результат (возникновение дефектов покрытия) при неправильном применении, на несоответствующих местах и поверхностях, при изменении условий применения, а также возникновение большего расхода при использовании не рекомендованными методами. В соответствии с вышеуказанным по вопросам, методам и условиям применения обращайтесь в технический отдел фабрики или к менеджерам салона «Мегаполис».