



## VISUELLE STUCCO SATINE

*Декоративная штукатурка с эффектом мраморной поверхности*

Интерьерная, глянцевая, финишная, декоративная штукатурка с эффектом мраморной поверхности на основе акриловой эмульсии.

### Свойства:

- Глянцевая, полностью протирается. Легко очищается
- Эффект цельной мраморной поверхности
- Возможно создание бесчисленного количества узоров в зависимости от используемых инструментов, методов нанесения и фантазии мастера
- Обладает высокой паропроницаемостью
- Колеруется системой окрашивания Мастер Цвета ( RENK USTASI)
- На водной основе, без запаха, безопасна для человека и окружающей среды

### Состав:

<b>Основа</b>	Акриловая эмульсия
<b>Пигмент</b>	Светоустойчивый
<b>Растворитель</b>	Вода

### Область применения:

Применяется на новые и старые минеральные поверхности (бетон, штукатурка, цементные плиты, гипсокартон), ранее окрашенные поверхности, стекловолокно или обои.

### Подготовка поверхности:

Используемую поверхность хорошо очистить от инородных материалов, препятствующих адгезии (пыль, грязь, масляные пятна и предыдущие старые вздутые слои). Возможно применение на деревянных и металлических поверхностях (покрытых грунтом). Для получения идеального покрытия, необходимо выровнять и сгладить поверхность при помощи тонкой акриловой шпательки «Kale iNCE AKRiLiK MACUN» или «Kale MACUNART». Подготовленную поверхность обработать универсальным грунтом «UNI ASTAR», разбавленным водой на 30%, или «SILASTAR», разбавленным на 10%. Грунт рекомендуется колеровать в тон краски.

### Выполнение работ:

После применения грунтовки, следует без разбавления нанести на всю поверхность VISUELLE STUCCO SATINE кельмой из нержавеющей стали в два слоя. Второй слой наносить через 3-5 часов. После высыхания материала (24 часа) отшлифовать поверхность наждачной бумагой. После завершения шлифовки наносится окончательный слой материала кельмой или шпателем в соответствии с желаемым эффектом. Для придания поверхности дополнительного глянца поверхность повторно глянтуется стальной кельмой или шпателем.

Инструменты следует вымыть чистой водой сразу после нанесения материала. Во время нанесения материала и в течении последующих 24 часов температура окружающей среды и используемой поверхности должна быть не менее 5°C.

### Высыхание при температуре 23°C и относительной влажности 50%

Сухая на ощупь	3-6 часов
Полное высыхание	24 часа
Моющиеся качества	Горячей водой, щелочью
Рекомендуемый температурный режим при нанесении	от + 5 до + 35 °С

### Технические характеристики:

Расход	0,3 до 0,5 кг/м <sup>2</sup>
РН	8,5 – 9,5
Плотность	Около 1,7 гр/см <sup>3</sup>
Сухой остаток	Около 70%
Паропроницаемость - SD	< 0,25 м

### Компоненты:

Вода	20 – 25%
Полимерная эмульсия	5 – 10%
Загуститель	0,5 - 1%
Пигмент	10 – 15%
Наполнители	70 – 80%
Антифриз	1 - 2%
Биоцид	0,1 - 0,2%
Дисперсант	0,5 - 0,7%
Пеногаситель	0,2 - 0,5%

### Рекомендации:

Меры предосторожности	При попадании в глаза промыть большим количеством воды
Хранение	В сухом и чистом месте при температуре выше 0°C, в герметичной упаковке не менее 24 месяцев от даты выпуска
Колеровка	Системой цветового банка « <b>RENK USTASI</b> »
Упаковка	15кг, 10 кг и 5кг пластиковые ведра

### ВНИМАНИЕ:

Фирма не несет ответственности за некачественный результат (возникновение дефектов покрытия) при неправильном применении, на несоответствующих местах и поверхностях, при изменении условий применения, а также возникновение большего расхода при использовании не рекомендованными методами. В соответствии с вышеуказанным по вопросам, методам и условиям применения обращайтесь в технический отдел фабрики или к менеджерам салона «Мегаполис».