



## VISUELLE SEDEF

*Декоративная краска на акриловой основе с эффектом перламутра для отделки внутренних поверхностей*

Декоративная перламутровая краска для отделки внутренних поверхностей на акриловой основе, изменяющая цвет и блеск в зависимости от освещения.

### Свойства:

- На акриловой основе
- Моется, легко чистится
- Возможно создание бесчисленного количества узоров в зависимости от используемых инструментов, методов нанесения и фантазии мастера
- Высокая покрывающая способность
- Обладает высокой паропроницаемостью
- Колеруется
- Без запаха, безопасна для человека и окружающей среды

### Состав:

Основа	Водоэмульсионный акриловый полимер
Пигмент	Светостойчивый
Растворитель	Вода

### Область применения:

Применяется на новые и старые минеральные поверхности (бетон, штукатурка, цементные плиты, гипсокартон), ранее окрашенные поверхности или обои.

### Подготовка поверхности:

Используемую поверхность хорошо очистить от инородных материалов, препятствующих адгезии (пыль, грязь, масляные пятна и предыдущие старые вздутые слои). Возможно применение на деревянных и металлических поверхностях (покрытых грунтом).

Подготовленную поверхность обработать универсальным грунтом «**UNI ASTAR**», разбавленным водой на 30%, или «**SILASTAR**», разбавленным на 10%. Грунт рекомендуется колеровать в тон краски.

### Выполнение работ:

Для достижения большего декоративного эффекта (контрастности), после грунта, в качестве фоновой краски (подложки) рекомендуется использовать краски «**KALIA IPEK MAT**» или «**JOKER PLUS**», отколерованные в темные, насыщенные тона (н-р, черный, бордовый и тд.)

После высыхания фоновой краски нанести «**VISUELLE SEDEF**» валиком или щеткой и, не дожидаясь высыхания, придать желаемый узор при помощи торцовки, губки, куска ткани и др.

### Высыхание при температуре 23°C и относительной влажности 50%

Сухая на ощупь	3-6 часов
Полное высыхание	24 часа
Моющиеся качества	Горячей водой, щелочью
Рекомендуемый температурный режим при нанесении	от + 5 до + 35 °C

### Технические характеристики:

Расход	0,05 до 0,150 л/м <sup>2</sup>
РН	8,5 – 9,5
Плотность	Около 1,06 гр/см <sup>3</sup>
Сухой остаток	Около 60%
Глянец	ок.7
Стойкость к истиранию	>500
Паропроницаемость - SD	< 0,25 м

### Компоненты:

Вода	20 – 25%
Полимерная эмульсия	45 – 55%
Загуститель	0,3 - 0,6%
Пигмент	20 – 25%
Наполнители	10 – 20%
Антифриз	1 - 2%
Биоцид	0,1 - 0,2%
Дисперсант	0,5 - 0,7%
Пеногаситель	0,2 - 0,5%

### Рекомендации:

Меры предосторожности	При попадании в глаза промыть большим количеством воды
Хранение	В сухом и чистом месте при температуре выше 0°C, в герметичной упаковке не менее 24 месяцев от даты выпуска
Колеровка	Системой цветового банка « <b>RENK USTASI</b> »
Упаковка	15кг, 2,5кг и 1кг пластиковые ведра

### **ВНИМАНИЕ:**

Фирма не несет ответственности за некачественный результат (возникновение дефектов покрытия) при неправильном применении, на несоответствующих местах и поверхностях, при изменении условий применения, а также возникновение большего расхода при использовании не рекомендованными методами. В соответствии с вышеуказанным по вопросам, методам и условиям применения обращайтесь в технический отдел фабрики или к менеджерам салона «Мегаполис».